CORE D

Composite de reconstitution auto/photo-polymérisable
Formulation sans addition de HEMA, TEGDMA

AVANTAGES

Excellente thixotropie Mise en place sans matrice
Gain de temps et meilleure vision du champ opératoire

Dureté comparable à celle de la dentine,
Aucune différence de sensation lors de la taille

Radio-opaque

Résistance à la flexion **> 140 MPa**

Résistance à la compression **~ 330 MPa**

Taux de conversion élevé

INDICATIONS

Reconstitution composites (dents dévitalisées, etc.)

Scellement de tenons radiculaires, en conjonction avec un adhésif en mode "dual" type HEALBOND MP

Excellente thixotropie

REFERENCES & PRESENTATIONS

CDB-25	Cartouche 25ml + 20 embouts mélangeurs + 20 embouts intra-oraux - blanc
CDD-25	Cartouche 25ml + 20 embouts mélangeurs + 20 embouts intra-oraux - dentine
EJ-100	Embouts mélangeurs jaunes x100
IJ-100	Embouts intra-oraux, très fins (jaune) x100
IV-50	Embouts intra-oraux aiguilles (vert) x50

Dispositif médical de classe IIa certifié par Tüv Rheinland (0197) hors embouts, classe I

LABORATOIRE ELSODENT
35 av. du Gros Chêne | BP 50072 HERBLAY | 95612 CERGY-PONTOISE CEDEX
T: +33 (0)1 30 37 75 75 | E: elsodent@elsodent.com | W: www.elsodent.com

MADE IN FRANCE

ELSODENT